

ТЕХНОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ З ПРОДУКТУ
Швидкосохнучий двокомпонентний клей для рам
Ulano Frame Adhesive Fast

Виробник: Ulano Corporation

Опис: ULANO FRAME ADHESIVE-FAST – двокомпонентний клей для рам зеленого кольору, що має відмінну хімічну стійкість. Клей забезпечує ідеальну фіксацію трафаретної сітки на алюмінієвих, сталевих та дерев'яних рамах. Дуже добре наноситься пензликом.

Властивості: ULANO FRAME ADHESIVE-FAST – швидковисихаючий клей, після повного висихання стійкий практично до всіх видів трафаретних фарб і майже всіх миючих агентів. Клей не кришиться і не ріже сітку, навіть коли потрапляє на внутрішню частину сітки.

Застосування: Перед використанням ретельно видаліть залишки старого клею на рамі. Можна не робити, якщо старий шар клею рівний і без щербинок.
Перед використанням змішайте клей ULANO FRAME ADHESIVE-FAST із каталізатором ULANO FRAME ADHESIVE CATALYST-FAST 1:5 за вагою. Ретельно перемішайте обидва компоненти. Після активації клей слід використовувати протягом 45 хвилин.
Суміш необхідно наносити із зусиллям, можна використовувати жорсткий пензлик. Для високолінійних сіток від 100 нит/см і вище можна додати розчинник ULANO FRAME ADHESIVE REDUCER, але не більше 5%.
Швидкість висихання клею залежить в основному від номера сітки, товщини клейового шару та кімнатної температури. Проведіть тести, щоб визначити найкращі умови.
Приблизний час висихання за температури 20°C

Трафаретна сітка	Час висихання (хв)
110-40	7
51-70	10
21-140	15

Хоча досить хороша стійкість до води та більшості сольовентів досягається вже приблизно через 1 годину, для отримання повної стійкості необхідно сушити клей протягом 24 годин.
Час зберігання активованого клею:

Суміш, приготовлена, як зазначено вище, необхідно використовувати протягом 45-70 хв. Цей час залежить від температури в цеху та кількості клею.

Зберігання: Клей необхідно зберігати за нормальної температури 20-25°C.

Якщо клей змерз, його консистенція може стати гелеподібною. Нагрійте його при кімнатній температурі, збовтайте і добре перемішайте, щоб він придбав нормальну консистенцію. Замерзання та розморожування не впливає на адгезивні властивості клею.

Безпека: У приміщенні для роботи з клеєм необхідно використовувати вентиляцію.
Уникайте потрапляння на шкіру та в очі. Зберігайте від джерел пожежі. Не паліть.

Інформація та рекомендації, викладені у цьому документі, отримані від компанії-виробника та засновані на сучасних знаннях та досвіді. Однак немає гарантії їх абсолютної точності, тому що ми не можемо охопити всі можливі способи застосування даного продукту, а також тому, що методи виготовлення та зберігання відбитків змінюються. Користувач має право здійснювати власну перевірку та тестування продукту в конкретних умовах для визначення ступеня відповідності продукту необхідним вимогам.